

**Klassifizierungsbericht Nr. 19/0685-1**  
*Classification report No. 19/0685-1*



**Currenta GmbH & Co. OHG**  
 ANT-MA-Brandtechnologie  
 CHEMPARK, Gebäude B 411  
 D-51368 Leverkusen

brandtechnologie@currenta.de  
 www.brandversuche.de  
 www.fire-testing.eu

Sitz der Gesellschaft: Leverkusen  
 Amtsgericht Köln, HR A 20833



**Berichtsdatum**  
*Date of report*

2019-05-20 Ersetzt Prüfbericht Nr. 19/0685  
*Supersedes Test report No. 19/0685*

**Auftraggeber**  
*Client*

SABIC  
 Gerben Hieltjes  
 Petrochemicals, Functional Forms  
 Plasticslaan 1  
 Bergen op Zoom, 4612 PX, Netherlands  
 gerben.hieltjes@sabic.com  
 procurement.operations@sabic.com

**Geprüftes Produkt**  
*Product tested*

Lexan F2000 entspricht auch Lexan SG305OBFR  
*Lexan F2000 conform to Lexan SF305OBFR*

**Geprüfte Dicke**  
*Thickness tested*

1.9 – 2.0 mm  
 3.9 – 4.0 mm

**Klassifizierungsnorm**  
*Classification standard*

EN 45545-2:2013+A1:2015  
 Bahnanwendungen – Brandschutz in Schienenfahrzeugen  
 Teil 2: Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten  
*EN 45545-2:2013+A1:2015*  
*Railway applications – Fire protection on railway vehicles*  
*Part 2: Requirements for fire behavior of materials and components*

**Produktgruppe/  
 Einsatzbereich**  
*Product group/  
 field of application*

IN3B - Lichtdiffusoren  
*IN3B - Light diffusers*

**Klassifizierungsergebnis**  
*Classification result*

Das geprüfte Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen der EN 45545-2:  
*The tested product meets the following requirements of EN 45545-2:*

Anforderungssatz <i>Requirement set</i>	Gefährdungsstufe <i>Hazard level</i>
R4	HL1, HL2, HL3

Dr. Julian Bulk  
 (Laborleiter Brandtechnologie)  
 (Laboratory Manager of Fire Technology Department)



Dominik Nolden  
 (Sachbearbeiter Brandtechnologie)  
 (Fire Technology Department, Customer Support)

## Inhalt

### Contents

1. Produktangaben des Auftraggebers .....	3
1. Product information provided by the client.....	3
2. Beurteilungsbasis .....	4
2. Basis of assessment.....	4
2.1 Prüfberichte .....	4
2.1 Test reports .....	4
2.2 Prüfergebnisse .....	5
2.2 Test results.....	5
3. Produktbeurteilung .....	6
3. Product assessment .....	6
3.1 Produktgruppe nach EN 45545-2 .....	6
3.1 Product group according to EN 45545-2.....	6
3.2 Anforderungen nach EN 45545-2 .....	6
3.2 Requirements according to EN 45545-2 .....	6
3.3 Ergebnis .....	7
3.3 Conclusion .....	7
4. Hinweise .....	7
4. Remarks .....	7

## 1. Produktangaben des Auftraggebers

### 1. Product information provided by the client

Produktbezeichnung <i>Product designation</i>	Flame Retardent Polycarbonate Sheet
Handelsbezeichnung <i>Trade name</i>	Lexan F2000
Produktbeschreibung <i>Product description</i>	Polycarbonate Platte* <i>Polycarbonate sheet</i>
Hersteller/Lieferant <i>Manufacturer/supplier</i>	SABIC
Art des Produkts <i>Type of product</i>	Homogenes Produkt <i>Homogeneous product</i>
Probekörperaufbau <i>Specimen construction</i>	Keine Angabe <i>Not stated</i>
Datenblatt/Zeichnung Nr. <i>Data sheet/drawing No.</i>	Keine Angabe <i>Not stated</i>
Farbe <i>Color</i>	Farblos* <i>Colorless</i>
Dicke <i>Thickness</i> (mm)	2
Flächenbezogene Masse <i>Mass per unit area</i> (kg/m <sup>2</sup> )	Keine Angabe <i>Not stated</i>
Dichte <i>Density</i> (kg/m <sup>3</sup> )	1230
Einsatzbereich <i>Field of application</i>	E&E, Transportation and B&C
Installationsbedingungen <i>Mounting conditions</i>	Ohne Hinterlegung <i>Without backing</i>
Zu prüfende Probekörperfläche <i>Specimen face to be tested</i>	Beide Seiten sind gleich* <i>Both sides are equal</i>
Weitere Angaben <i>Further details</i>	Keine Angabe <i>Not stated</i>

\* Übersetzt durch Currenta / *Translated by Currenta*

## 2. Beurteilungsbasis

### 2. Basis of assessment

#### 2.1 Prüfberichte

##### 2.1 Test reports

Dieser Klassifizierungsbericht ist nur gültig in Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Prüfberichten:  
*This classification report is only valid in connection with the following test reports:*

Prüflabor <i>Test laboratory</i>	Prüfbericht Nr. <i>Test report No.</i>	Prüfdatum <i>Date of test</i>	Auftraggeber <i>Client</i>	Prüfverfahren <i>Test method</i>
Currenta	19/0566	2019-04-09	SABIC	ISO 5658-2
Currenta	19/0651	2019-04-15	SABIC	ISO 11925
Currenta	19/0508	2019-03-29	SABIC	EN ISO 5659-2
Currenta	19/0567	2019-04-09	SABIC	ISO 5658-2
Currenta	19/0651	2019-04-15	SABIC	ISO 11925
Currenta	19/0509	2019-03-29	SABIC	EN ISO 5659-2

## 2.2 Prüfergebnisse

### 2.2 Test results

Prüfverfahren <i>Test method</i>	Bezeichnung nach EN 45545-2 <i>Designation according to EN 45545-2</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Kenngroße <i>Parameter</i>	Prüfergebnis <i>Test result</i>
ISO 5658-2 Flammenausbreitung <i>Flame spread</i>	T02	1.9 mm	CFE (kW/m <sup>2</sup> )	50.0
ISO 5658-2 Flammenausbreitung <i>Flame spread</i>	T02	3.9 mm	CFE (kW/m <sup>2</sup> )	49.9
EN ISO 11925-2 Flammenausbreitung <i>Flame spread</i>	T05 30 s Beflammung <i>30 s flame application</i>	2.0 mm	mm	60
	T05 30 s Beflammung <i>30 s flame application</i>		Brennendes Abtropfen <i>Flaming droplets</i>	-
EN ISO 11925-2 Flammenausbreitung <i>Flame spread</i>	T05 30 s Beflammung <i>30 s flame application</i>	4.0 mm	mm	50
	T05 30 s Beflammung <i>30 s flame application</i>		Brennendes Abtropfen <i>Flaming droplets</i>	-
EN ISO 5659-2 Toxizität <i>Toxicity</i>	T11.01 Bestrahlungsstärke 50 kW/m <sup>2</sup> <i>Irradiance 50 kW/m<sup>2</sup></i>	2.0 mm	CIT <sub>G</sub> (-)	0.19
EN ISO 5659-2 Toxizität <i>Toxicity</i>	T11.01 Bestrahlungsstärke 50 kW/m <sup>2</sup> <i>Irradiance 50 kW/m<sup>2</sup></i>	4.0 mm	CIT <sub>G</sub> (-)	0.41

### 3. Produktbeurteilung

#### 3. Product assessment

#### 3.1 Produktgruppe nach EN 45545-2

##### 3.1 Product group according to EN 45545-2

Auf der Grundlage der Angaben des Auftraggebers wird das geprüfte Produkt wie folgt eingruppiert.  
 Based on information provided by the client, the tested product is classified as follows.

Produkttyp <i>Type of product</i>	Gelistete Komponente <i>Listed product</i>
Produktgruppe <i>Product group</i>	IN3B - Lichtdiffusoren <i>IN3B - Light diffusers</i>
Anforderungssatz <i>Requirement set</i>	R4

#### 3.2 Anforderungen nach EN 45545-2

##### 3.2 Requirements according to EN 45545-2

Anforderungssatz <i>Requirement set</i>	Prüfverfahren <i>Test method</i>	Kenngröße <i>Parameter</i>	Anforderungen <i>Requirements</i>			Leistungsfähigkeit des geprüften Produkts <i>Performance of the tested product</i>
			HL1	HL2	HL3	
R4	T02 ISO 5658-2	CFE (kW/m <sup>2</sup> )	≥ 13	≥ 13	≥ 13	HL1, HL2, HL3
	T05 EN ISO 11925-2 30 s Beflammung <i>30 s flame application</i>	Flammenausbreitung (mm) <i>Flame spread (mm)</i>	≤ 150	≤ 150	≤ 150	HL1, HL2, HL3
		Brennendes Abtropfen <i>Flaming droplets</i>	0	0	0	HL1, HL2, HL3
	T11.01 EN ISO 5659-2: 50 kW/m <sup>2</sup>	CIT <sub>G</sub> (-)	≤ 1.2	≤ 0.9	≤ 0.75	HL1, HL2, HL3

HL – Gefährdungsstufe  
 HL – Hazard level

### 3.3 Ergebnis

#### 3.3 Conclusion

Das geprüfte Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen der EN 45545-2:

*The tested product meets the following requirements of EN 45545-2:*

Anforderungssatz <i>Requirement set</i>	Gefährdungsstufe <i>Hazard level</i>
R4	HL1, HL2, HL3

### 4. Hinweise

#### 4. Remarks

Die CURRENTA Brandtechnologie ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die akkreditierten Prüfverfahren sind in der Anlage der Urkunde aufgeführt und umfassen nationale, europäische und internationale Brandprüfmethoden für den Verkehrssektor (Schiene, Straße, Luft, See) sowie den Bau-, Elektro- und Konsumgüterbereich.

Für diese Prüfverfahren ist die CURRENTA Brandtechnologie berechtigt, das kombinierte MRA-Zeichen der DAkKS und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zu nutzen. Das multilaterale Abkommen „ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA)“ regelt die gegenseitige Anerkennung der Prüfleistungen akkreditierter Laboratorien in den ILAC-Mitgliedsstaaten (u. a. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Schweiz, USA). Damit wird national und international anerkannt, dass die CURRENTA Brandtechnologie die in der Akkreditierungsurkunde aufgeführten Prüfleistungen kompetent durchführen kann.

Durch die regelmäßige Teilnahme an Rundversuchen, organisiert z. B. von CERTIFER oder ISO, stellt die CURRENTA Brandtechnologie eine gleichbleibend hohe Qualität der Prüfergebnisse sicher.

Die auszugsweise Vervielfältigung dieses Klassifizierungsberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der CURRENTA Brandtechnologie erlaubt.

Stimmen die Sprachversionen nicht überein, so ist die deutsche Version als die verbindliche anzusehen.

*CURRENTA's Fire Technology Department is a testing laboratory accredited to DIN EN ISO/IEC 17025 by the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS). The accredited test procedures are specified in the annex to the certificate and cover national, European and international fire test methods for the transportation sector (rail, road, air, sea) and for the construction, electrical and consumer goods industries.*

*For these test procedures, CURRENTA's Fire Technology Department is entitled to use the combined MRA mark of the DAkKS and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). The ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) regulates the mutual recognition of the testing services of accredited laboratories in the ILAC member states (e.g. Canada, France, Germany, Italy, Switzerland, United Kingdom, United States). The competence of CURRENTA's Fire Technology Department to perform the test procedures listed in the accreditation certificate is thus recognized nationally and internationally.*

*CURRENTA's Fire Technology Department ensures the consistently high quality of its test results through regular participation in round robin tests, organized, for example, by CERTIFER or ISO.*

*This classification report shall not be reproduced in part without the written approval of CURRENTA's Fire Technology Department.*

*If the different language versions do not correspond, the German version is to be considered as binding.*

